

# REDUPAX®

## De geluid reducerende ondervloer voor klik laminaat en parket

- Groot egaliserend vermogen
- Contactgeluid reducerend met met o.a. klik laminaat en lamelparket
- Warmte isolerend
- Voorzien van speciale VVP laag
- Eenvoudig te leggen
- Gemakkelijk te snijden

Redupax® is al jaren lang de contactgeluid reducerende ondervloer voor klik laminaat.

Redupax® is gemaakt van zuiver natuurlijk resthout en is voorzien van een speciale VVP papier laag die ervoor zorgt dat de platen makkelijk te snijden zijn.

Vanwege de compacte samenstelling is Redupax® super stabiel en reduceert het bovendien uitstekend het loopp geluid in de ruimte zelf.

Redupax® heeft een hoge mate van thermische isolatie en een egaliserend vermogen tot maximaal 3 mm.

Redupax® reduceert het contactgeluid met 10 dB in combinatie met o.a. klik laminaat, klik fineer, lamelparket en MDF klik met flexibele toplaag. Redupax® draagt maar liefst vijf NSG keurmerken.

\* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloer-systemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

**Kortom, Redupax® is voor u de beste keus!**



**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS BV

# Productspecificaties

# REDUPAX®

## Technische gegevens

Artikelnummer	118.000
Dikte / Tolerantie (mm)	9 / ± 0,3
Maatvoering / Tolerantie (mm / m <sup>1</sup> )	590 x 860 / ± 1
Grondstoffen	Naald- en loof hout / papier
Densiteit (kg / m <sup>3</sup> )	260
Kleur	Naturel
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 In combinatie met:	
Klik laminaat 8 mm	10 dB $\Delta L_{in}$ / 21 dB $\Delta L_w$
Klik finer 7 mm	11 dB $\Delta L_{in}$ / 22 dB $\Delta L_w$
Klik MDF met flexibele toplaag 9,5 mm	11 dB $\Delta L_{in}$ / 22 dB $\Delta L_w$
Lamelparket 15 mm	11 dB $\Delta L_{in}$ / 22 dB $\Delta L_w$
Contactgeluidreductie volgens ISO-10140-3:2010 In combinatie met: (houten draagvloer lco = -5 dB) 3 cm Ecopearls® met klik laminaat 8 mm	13 dB $\Delta L_{in}$
Compressive Strenght (indruk 0,5mm volgens de norm EN 826)	386 kPa
Buigsterkte (kg / cm <sup>2</sup> )	13
Brandklasse EN 13501: 2007	E <sub>fl-s1</sub>
Vochtigheidsgehalte, (%)	6 - 12
Wateropname na 24 uur, max. (%)	50
Diktezwellling, max. (%)	6
R <sub>m</sub> waarde (m <sup>2</sup> K/W)	0,168
Formaldehydegehalte	E - 1

## Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	16 platen / 8,12 m <sup>2</sup>
Palletinhoud	28 pakken / 227,32 m <sup>2</sup>
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 860 x 2250
Palletgewicht	460 kg

## Toepassing

Geluidreducerende ondervloer voor klik laminaat, klik finer, lamelparket en MDF klik met flexibele toplaag.

## Inhoud pak

# 16

- platen
- 590 x 860 mm
- 8,12 m<sup>2</sup>

**Dikte 9 mm**



Scan de QR-Code  
voor de leginstructie  
van Redupax®!

Kijk op [www.unifloor.nl](http://www.unifloor.nl) voor de meest actuele informatie.

