

- Verkrijgbaar in diverse actuele kleuren
- Goed overschilderbaar met zowel oplosmiddel als watergedragen verfsystemen
- Grote vullende werking
- Korte droogtijden
- Nauwelijks krimp
- Een breed assortiment aan verpakkingen

PRODUCT

Een gebruiksklaar oplosmiddel gebaseerd houtvulmiddel in diverse actuele kleuren. Het Kneedbaar hout van Frencken staat bekend om zijn snelle droging in combinatie met een minimale krimp. Dit is voor vele professionele gebruikers voldoende reden om dit product, vaak op grote schaal, toe te passen.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: cellulose-nitraat
Vaste stofgehalte	: ca. 40%
Soortelijk gewicht (20°C)	: ca. 0,9 g/cm ³
Viscositeit	: pasteus
Min. verwerkingstemperatuur	: 10°C
Kleur nat	: diverse houttinten
Kleur droog	: diverse houttinten
Geur	: oplosmiddelgeur
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: ca. -20°C tot +70°C
Vochtbestendigheid	: redelijk (voor buitentoepassing overschilderen)
Stofdroog na	: 20 tot 30 minuten
Schuur- en overlakbaar na	: ca. 10 uur
Verbruik	: afhankelijk van de laagdikte

Attentie

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% RV en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Kneedbaar hout is geschikt voor het vullen/repareren van oppervlaktebeschadigingen in hout zoals scheurtjes en (spijker) gaatjes voor binnentoepassingen. Door zijn goede kwaliteit wordt het kneedbaar hout veelvuldig voor parketvloeren toegepast. Tevens geschikt voor buitentoepassingen, mits zorgvuldig afgelakt.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Met een spatel of plamuurmes 1 of meerdere lagen aanbrengen, afhankelijk van de grootte van de beschadiging.

Reinigen gereedschap: met aceton of Verdunning K.

Natte resten direct verwijderen met een droge doek, uitgeharde resten kunnen mechanisch verwijderd worden.

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

Voor actuele en gedetailleerde informatie met betrekking tot chemische samenstelling, veiligheidsaspecten, hantering, transport, opslag en persoonlijke bescherming etc. verwijzen wij naar het veiligheidsblad (Material Safety Data Sheet (MSDS)) van dit product. Uw leverancier is in het bezit van het meest recente document. U kunt het ook bij Frencken opvragen.

HOUDBAARHEID

Voor informatie over houdbaarheid zie verpakking.

VERPAKKING

Verpakking	Inhoud	verpakt per
Tube	50 ml	10
Bus	125 ml	6
Bus	250 ml	6
Bus	750 ml	6
Bus	10 l	1

kleuren	50 ml	125 ml	250 ml	750 ml	10 l
vuren/grenen	125281	125282	125283		
natuur	125269	125270	125272	125271	
licht eiken	145583	145582	125262	145581	
midden eiken	125263	125264	125265		
donker eiken	125266	125267	125268		145598
teak	125280	145695	145692		
mahonie	125273	145597	125274		
meranti	125277	125278	125279		



Deze Product Data Sheet vervangt alle voorgaande. Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Raadpleeg de website voor de actuele versie. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Frencken.